

# PRODUKTHINWEISE

## PRODUKTINFORMATION

Stand 03.12.2021

## PRODUKTINFORMATION

### Produktionhinweise

## Produktionhinweise

Bitte beachten Sie unsere technischen Hinweise, sowie die zu dem von Ihnen bestellten Sonderprodukt geltenden Verarbeitungshinweise!

### Bemessung der Ug-Werte

Es gelten die technischen Daten gemäß den SAINT-GOBAIN Unterlagen. Die Grundlage für die Bemessung der Ug-Werte ist die DIN EN 673 bezogen auf den vertikalen Einbauzustand.

### BIOCLEAN

Wir weisen darauf hin, dass bei Verarbeitung, Einbau und Pflege die SAINT-GOBAIN BIOCLEAN-Verarbeitungsrichtlinien sowie die dazugehörigen Einbau- und Pflegehinweise zu beachten sind.

### Farbige Gläser und Drahtglas im Isolierglasaufbau

Bei Isolierglasaufbauten mit farbigen Einzelgläsern oder Gläsern mit Drahteinlage kann es in ungünstigen Einbausituationen (z.B. Schlagschatten, Wärmestau, etc.) zu Spannungsbrüchen kommen. Derartige Aufbauten sind daher von der Gewährleistung ausgeschlossen. Das Bruchrisiko kann durch den Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) SECURIT reduziert werden.

### Handhabung Glasaufbau

Bei der Bestellung ist der Glasaufbau immer einsetzgerecht anzugeben. Bei unzureichender statischer Glasdimensionierung muss mit Glasbruch oder anderen Schäden gerechnet werden. Die Glasstatik wird von uns nicht geprüft.

### Spionspiegelglas - MIRASTAR

Beim Produkt MIRASTAR sind kleine Punkte (Pinholes) nicht vermeidbar. Diese sind bei Betrachtung gegen einen hellen Hintergrund zu erkennen und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Durch Wechsel der Lichtverhältnisse ändert sich der Spionspiegel-Effekt.

## PRODUKTINFORMATION

### Produkthinweise

#### **Sandstrahlung**

Die sandgestrahlte Seite sollte immer die von der Bewitterung abgewandte Seite sein. Bei vollflächiger Sandstrahlung ist eine Wolkenbildung möglich, die bei Hintergrundbeleuchtung der Scheiben sichtbar wird.

#### **Verträglichkeit**

Wir weisen darauf hin, dass alle Baustoffe (z.B. Kleb- oder Dichtstoffe, Verglasungsklotze, etc.), die mit unserem Isolierglas in Verbindung kommen, bzgl. der Verträglichkeit vom Fensterhersteller geprüft werden müssen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung, wenn es durch Unverträglichkeiten zu Schäden kommt. Wir empfehlen generell den Kontakt zwischen VSG-Folie und Dicht- oder Klebstoffen zu vermeiden, da es hier zu Reaktionen (z.B. Verfärbungen, etc.) kommen kann.



**SAINT-GOBAIN  
ISOLIERGLAS-CENTER**

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
ISOLIERGLAS-CENTER GmbH**

Standort Bamberg  
Am Börstig 5  
D-96052 Bamberg  
Telefon: +49 951 9641 0  
Telefax: +49 951 9641 111

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
ISOLIERGLAS-CENTER GmbH**

Standort Uhsmannsdorf  
Am Glaswerk 4  
D-02929 Rothenburg/O.L.  
Telefon: +49 35892 80  
Telefax: +49 35892 83 20

**SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS  
AUGUSTDORF GmbH**

Standort Augustdorf  
Nord-West-Ring 27-29  
D-32832 Augustdorf  
Telefon: +49 5237 96 99 0  
Telefax: +49 5237 96 99 200

[www.isolierglascenter.de](http://www.isolierglascenter.de)